

PROIZVOD

AQUA BLACK STOP PLUS - Bentonitna bubreća traka sa patentiranim zaštitnim slojem protiv kiše


Sa opštim građevinskim sertifikatom (abP)

Ispitana je i odobrena na pritisak vode do 7 bara.

Aqua blackstop zaptiva u dvije faze:

zaptiva direktno bubrenjem i zaptiva kristalizacijom.

Sa visokim sadržajem bentonita $\geq 70\%$. Odličan kapacitet bubrenja $\geq 300\%$.



GDJE SE UPOTREBLJAVA



Upotrebljava se kod horizontalnih i vertikalnih prekida betoniranja. Treba biti postavljena u sredinu betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm sloja betona) kako bi bezbjedno izdržala gradnju i pritisak vode.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sastav materijala:	Natrijum-bentonit sa kristalizujućim aditivima
Oblik :	Bubreća traka je pravougaona i fleksibilna
Boja:	Crna/tamno siva
Otpornost na pritisak:	7 bara
Težina gr/m:	730
Sposobnost bubrenja:	$\geq 300\%$
Presvlaka	Premaz koji odlaže bubrenje za 72 sata nakon kontakta sa vodom
Toksičnost:	Netoksično, nema opasnosti za vodu za piće

PREDNOSTI

- Praktična i brza primjena
- Niski troškovi primjene
- Zaptivanje u dvije faze: zaptivanje bubrenjem i zaptivanje kristalizacijom
- Efekat samoinjektiranja prodire u šupljine i pukotine
- Može se ugraditi nezavisno od vremenskih uslova, nema neželjenog bubrenja (zaštita od kiše)
- Ne dolazi do zamora materijala zbog visokog udjela minerala
- Dozvoljena upotreba u kontaktu sa vodom za piće
- Primjena na svim temperaturama

PAKOVANJE

Dimenzije: 21 x 16 mm

Rolna 5 metara, 6 rolni u kartonu, 30 metara.

PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga na koju se polaže bentonitna bubreća traka treba biti čista i suva. Bubreću traku odmotati i položiti na betonsku podlogu. Pridržavati se uputstva o min. 8 cm zaštitnog sloja betona. Bubreću traku zaštititi od mogućeg pomjeranja i klizanja. Učvrstiti je zaštitnom mrežicom ili pričvršćivačima, najmanje tri pričvršćivača po metru dužine. U kontaktu sa kišom i uopšte sa vodom traka neće nabubriti, ali kada se pokrije betonom, alkalni rastvori će djelovati na premaz i traka će se aktivirati pri curenju vode. Pažnja: Bentonit je netoksičan proizvod, u slučaju direktnog kontakta s očima obilno isprati vodom.

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-Aquablackstop-plus.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-Aquablackstop-plus.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: AQUA Black stop plus (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.