

PROIZVOD

CROCUM AS 60 je hidroizolaciona tkanina koja se ugrađuje keramičkim ljepkom na suve, ravne i čvrste površine. Keramičke pločice mogu se odmah direktno postavljati na hidroizolacionu tkaninu, bez čekanja na sušenje potrebno kod različitih hidroizolacionih premaza. AS 60 ima svojstvo parne brane, a njegova čvrstoća obezbjeđuje dugotrajnu zaštitu od prodora vlage u stalno vlažnim prostorima poput kupatila i wellness centara itd. Trostruki sloj polipropilenskih vlakana daje tkanini posebnu otpornost na buđ, hemikalije i UV zračenje.



GDJE SE UPOTREBLJAVA

Predviđena područja primjene su, na primjer, sve prostorije koje su u stalnom dodiru sa vlagom, kao što su kupatila, wellness prostori, tuš kabine itd.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sastav materijala:	troslojni polipropilen
Širina:	100 cm
Dužina:	10/25 metara
Gustina:	cca. 240 g/m
Debljina:	cca. 0,65 mm
Štetno po zdravlje:	ne
Otpornost na hemikalije:	otporna
UV otpornost:	otporna

PREDNOSTI

- vodootporna
- visoka gustina
- visoka čvrstoća
- premošćuje pukotine
- alkalno otporna
- neuništiva
- debljina filma uvijek ista
- ne treba sušiti - može se pokrivati odmah nakon ugradnje
- visok stepen prijanjanja keramičkih ljepekova
- može se malterisati

PAKOVANJE

Širina: 100 cm
Rolna 10 i 25 metara

PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće suvlja, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućavaju adekvatnu adheziju. Dostupan je širok izbor pribora, kao što su trake za zaptivanje spojeva, ugaonici, samoljepljive trake, manžetne itd...

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-CROCUM-AS-60.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-CROCUM-AS-60.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: CROCUM AS 60 (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.