

C


PROIZVOD

R

CROCUM RSK 120 sigurnosna traka za zaptivanje građevinskih spojeva i pukotina sa polimercementnim i akrilnim hidroizolacionim sistemima i u sistemima keramičkih obloga.

O

GDJE SE UPOTREBLJAVA



C

Upotrebljava se za trajno zaptivanje svih spojeva i pukotina na objektima sa normalnim i manjim naprezanjima, tj. u tuševima, kuhinjama, kupatilima.

U

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

M

Sastav materijala:	EPDM guma, PP filc
Dužina zaptivanja:	70 -100 mm
Ukupna širina:	120 mm
Izduženje prema DIN 53354:	cca. 195%
Zatezna čvrstoća:	3,5 N/mm ²
Štetno po zdravlje:	ne
Test pritiska DIN 16726:	1,5 bara
Otpornost na hemikalije:	otporna

R

PREDNOSTI

S

- Praktična i brza primjena
- Potpuno vodootporna
- Ne stvrdnjava se i ne puca, trajno elastična
- Dugi vijek trajanja
- Nema otpada
- Primjena se odnosi na unutrašnje radove

K

PAKOVANJE

1

Širina: 120 mm
Rolna: 25 metara i 50 metara

2

PRIPREMA I UPOTREBA

0

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće suvlja, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućavaju adekvatnu adheziju. Čišćenje obaviti energičnim četkanjem, pjeskarenjem ili nekim drugim načinom. Hidroizolacioni premaz ili građevinski ljepak (malter) nanijeti na traku, a zatim je pritisnuti uz podlogu lopaticom ili gleterom, tako da materijal potpuno prodre u osnovni materijal. Nakon toga nanijeti drugi sloj sistemom mokro na mokro, tako da traka bude potpuno prekrivena.



Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-CROCUM-RSK-120.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-CROCUM-RSK-120.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: CROCUM RSK 120 (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.