



PROIZVOD

CROCUM SGS 100 namijenjena je za trajno zaptivanje radnih spojeva, spojeva na građevinskim elementima, pri izvođenju i povezivanju dilatacionih fuga, kao i pukotina. Posebno je naglašena primjena na izuzetno kritičnim područjima u stambenim i industrijskim zgradama.



GDJE SE UPOTREBLJAVA



Predviđena područja primjene su, na primjer, terase, balkoni, galerije, kupatila, bazeni i kuhinje.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Sastav materijala:	NBR guma, poliester
Dužina zaptivanja:	70 -100 mm
Ukupna širina:	120 mm
Izduženje prema DIN 53354:	cca. 56%
Zatezna čvrstoća uzdužno:	5,6 N/mm ²
Zatezna čvrstoća poprečno:	5,4 N/mm ²
Štetno po zdravlje:	ne
Test pritiska DIN 16726:	3 bara vodonepropusno
Otpornost na hemikalije:	otporna
UV otpornost:	otporna

PREDNOSTI

- Praktična i brza primjena
- Ne stvrdnjava se i ne puca, trajno elastična
- Dugi vijek trajanja
- Nema otpada
- Primjena se odnosi na spoljašnje i unutrašnje radove na objektima sa visokim stepenom naprezanja

PAKOVANJE

Širina: 120 mm
Rolna: 25 metara i 50 metara

PRIPREMA I UPOTREBA

Podloga mora biti kompaktna i što je moguće suvlja, bez prašine i ostalih komponenti koje onemogućavaju adekvatnu adheziju. Čišćenje obaviti energičnim četkanjem, pjeskarenjem ili nekim drugim načinom. Hidroizolacioni premaz ili građevinski ljepak (malter) nanijeti na traku, a zatim je pritisnuti uz podlogu lopaticom ili gletrom, tako da materijal potpuno prodre u osnovni materijal. Nakon toga nanijeti drugi sloj sistemom mokro na mokro, tako da traka bude potpuno prekrivena.

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-CROCUM-SGS-100.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-CROCUM-SGS-100.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: CROCUM SGS 100 (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.