

PROIZVOD

PUR ELASTOSEAL 25 – jednokomponentni poliuretanski kit
 Proizvod je u skladu sa: **ISO 11600**, tip F, klasa 25 LM i **DIN 18540**.
 Umrežava se u dodiru sa vlagom iz vazduha i stvara čvrst, visoko elastičan
 zaptivni sloj niskog modula elastičnosti. Pogodan je za horizontalne i
 vertikalne primjene i može se nanositi u širokom rasponu temperatura.



GDJE SE UPOTREBLJAVA



Generalno za zaptivanje spojeva i dilatacija u građevinarstvu
 Za beton, drvo, mermer, aluminijum, čelik, keramiku, gipsane ploče itd.
 Prefabrikovane betonske elemente
 Podrumske zidove, rezervoare za vodu.

FIZIČKE I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Gustina:	1,35 g /cm ³ pri 20°C
Tvrdoća :	+/- 25
Boja:	Siva
Temperatura nanošenja:	+ 5°C ≤ T ≤ + 40°C
Vrijeme sušenja	na dodir nakon 2 sata
Zatezna čvrstoća pri 100% izduženja:	2,5 - 3 N/mm ²
Rastegljivost :	> 75 %
Toksičnost:	Nema, nakon što se umreži

PREDNOSTI

- Vrlo jednostavan i ekonomičan za upotrebu
- Jednokomponentan
- Dobro prijanjanje na gotovo svaku podlogu bez prajmera
- Ostaje elastičan i do - 40°C
- Odlična otpornost na starenje
- Dobra otpornost na razne hemikalije i mikroorganizme
- Moguće ga je prebojiti
- Pogodan za vodu za piće

PAKOVANJE

Boja: siva
 Kobasica od 600 ml.; 20 komada u kartonu.

PRIPREMA I UPOTREBA

Preporučuje se nanošenje na temperaturama od + 5°C do + 40°C.
 Za optimalna svojstva odnos širine i debljine kita određuje se u zavisnosti od širine fuge.
 Ne preporučuje se upotreba kita za fuge veće od 3,0 cm. Obradu kita preporučljivo je izvršiti
 odmah nakon nanošenja. Nije toksičan nakon umrežavanja. Nema potrebe za prajmerom na
 čvrstim i očišćenim podlogama kao što su beton, čelik, staklo, aluminijum itd.
 Nakon upotrebe alat očistiti mehanički, a zatim ga obrisati rastvaračem ili acetonom.
 Može se skladištiti najmanje 12 mjeseci u originalnom pakovanju na suvom mjestu, na temperaturi do 30°C.

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument:
crocum-TEHNICKI-LIST-PUR-elastoseal-25.pdf,
<https://www.crocum.hr/uploads/pdfs/TEHNICKI-LIST-PUR-elastoseal-25.pdf>.

Dokument: „Tehnički list: PUR ELASTOSEAL 25 (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.