

STROTEX-Q VENTGRID

Važi od 2024-11-03

STROTEX-Q **VENTGRID** visokoparopropusna krovnna membrana integrisana sa laminiranom polipropilenskom strukturnom matom predstavlja inovativno rješenje za pokrivače od ravnog lima spajanog na falc. Pruža visoku mehaničku otpornost i otpornost na kidanje, obezbjeđujući stabilnost u različitim vremenskim uslovima. Mreža štiti od oštećenja tokom montaže i podržava efikasno odvođenje kondenzata, poboljšavajući cirkulaciju vazduha.

Prednosti:

- **Visoka paropropusnost:** Efikasno odvodi vlagu, svodeći na minimum rizik od kondenzacije i nastanka buđi i gljivica.
- **Vodonepropusnost:** Klasa W1 obezbjeđuje zaštitu od vode, što povećava trajnost krovnne konstrukcije.
- **Otpornost na UV:** Štiti membranu od degradacije pod uticajem sunčevog zračenja.
- **Dodatna zvučna izolacija:** Mreža djeluje kao zvučnoizolacioni sloj, smanjujući spoljašnju buku i poboljšavajući akustični komfor u prostorijama.
- **Toplotna izolacija:** Pomaže u održavanju stabilne temperature unutar objekta, što doprinosi uštedi energije.
- **Širok temperaturni opseg:** Može se koristiti na temperaturama od -30°C do +80°C, što je čini svestranom komponentom krovnog sistema.

Primjena: Namijenjena je kosim krovovima različitih nagiba, na stambenim, poslovnim i industrijskim objektima.

Konstrukcija krova: Idealna za montažu na krovovima sa punom daščanom oplatom, što garantuje stabilnost i čvrstoću, povećavajući zaštitu od vremenskih uslova i obezbjeđujući dugoročnu funkcionalnost krovnog sistema.

KARAKTERISTIKA		STANDARD ISPITIVANJA	JEDINICA MJERE	DEKLARISANA VRIJEDNOST
DIMENZIJE	širina*	PN-EN 1848-2	m	1,5 ± 0,5%
	dužina rolne*		m	25 (-1%/+2%)
POVRŠINSKA MASA		PN-EN 1849-2	g/m ²	450 ± 5%
REAKCIJA NA POŽAR		PN-EN ISO 11925-2	-	Klasa E
VODONEPROPUSNOST (2 kPa)		PN-EN 1928	-	Klasa W1
VODONEPROPUSNOST NAKON VJEŠTAČKOG STARENJA		PN-EN 1296 PN-EN 1928	-	Klasa W1
OTPORNOST NA KIDANJE	uzdužno	PN-EN 12310-1	N	160 (+50;-50)
	poprečno		N	170 (+50;-50)
ZATEZNA ČVRSTOĆA	uzdužno	PN-EN 12311-1	N/50mm	240 (+60;-60)
	poprečno		N/50mm	130 (+40;-40)
IZDUŽENJE PRI PREKIDU	uzdužno		%	90 (+40;-40)
	poprečno		%	150 (+50;-50)
ZATEZNA ČVRSTOĆA NAKON VJEŠTAČKOG STARENJA	uzdužno	PN-EN 1296 PN-EN 1297 PN-EN 12311-1	N/50mm	190 (+50;-50)
	poprečno		N/50mm	100 (+40;-40)
IZDUŽENJE PRI PREKIDU NAKON VJEŠTAČKOG STARENJA	uzdužno		%	70 (+30;-30)
	poprečno		%	120 (+50;-50)
PROPUŠTANJE VODENE PARE (PAROPROPUSNOST)		PN-EN ISO 12572	(g/m ²)/24h	> 1700
PROPUŠTANJE VODENE PARE (S _D)		PN-EN ISO 12572	m	0,02 (+0,03;-0,01)
TEMPERATURNI OPSEG PRIMJENE		-----	°C	-30 ÷ 80
OPASNE SUPSTANCE		-----	-	NPD

* ili prema dogovoru sa kupcem Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument.

Membrana treba da bude zaštićena od direktnog djelovanja UV zračenja u roku od 1 mjeseca od montaže, kao i od posljedica difuznog zračenja – najviše u roku od 3 mjeseca, montažom toplotne izolacije sa unutrašnje strane.



Proizvod nije otporan na djelovanje supstanci na bazi nafte (npr. ulje, benzin itd.)



Neslužbeni prevod na crnogorski jezik

Neslužbeni prevod na crnogorski jezik, Ymalko Montenegro. Mjerodavan je originalni dokument: foliarex-STROTEX-Q-VENTGRID-jedna-strona-TDS_PL.pdf, https://foliarex.com.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2025/06/STROTEX-Q-VENTGRID-jedna-strona-TDS_PL.pdf.

Dokument: „Tehnički list: STROTEX VENTGRID (ME)“

Ovaj prevod je pripremio Ymalko Montenegro kao pomoć pri čitanju. Nije dokument proizvođača i ne zamjenjuje ga. U slučaju bilo kakve razlike ili nejasnoće važi originalni dokument proizvođača.

Nazivi proizvoda, šifre, EAN kodovi, standardi, oznake mjernih jedinica i sve brojčane vrijednosti preneseni su tačno kako su odštampani u originalu.

Datum prevoda: 28.09.2026.